



J. VILASECA S. A.

FABRICA DE PAPEL DESDE 1714

SkyLight

Spefication	Unit	Norm	Grammage			
Gramaje Substance Grammage	g/m ²	UNE 57014-74	135 ± 4%	150 ± 4%	170 ± 4%	200 ± 4%
Mano Bulk Volume Massique	cm ³ /g	UNE 57009-70	1,01 ± 0,03	1,01 ± 0,03	1,04 ± 0,03	1,04 ± 0,03
Porosidad Porosity Porosité	Índice	ISO 534	> 40	> 40	> 40	> 40
Humedad absoluta Absolute moisture humidité absolue	%	UNE 57066-86/3	6,5 ± 0,5	6,5 ± 0,5	6,5 ± 0,5	6,5 ± 0,5
Blancura Whiteness Blancheur	CIE	UNE 57005-90	94 ± 2	94 ± 2	94 ± 2	94 ± 2
Opacidad Opacity Opacité	%	ISO 2471	98 ± 1	98 ± 1	98 ± 1	98 ± 1
brillo tintas Gloss ink 75° Éclat encres	%	JVNI-001	> 70	> 70	> 70	> 70

*Papel póster estucado 1 cara para publicidad en mobiliario urbano (excelente regularidad en transparencia) e interiores.
Ideal para impresión piezo inkjet, tintas solventes, mildsolvent y UV.*

Poster paper coated one side for backlit and indoor advertising (excellent uniform transparency). Ideal for piezo inkjet printing, solvent, mild solvent and UV based inks.

Papier couché 1 face affiches, spécial publicité mobilier urbain (excellente transparence). Idéal pour l'impression numérique piezo inkjet, encres solvants, mildsolvant.et UV

Los datos citados son indicativos.

La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.



Ref: 840/200/00/R1
Marzo 2009